

ElaProof Primer brugervejledning

Anvendelsesområder

Porøse materialer som nye eller gamle betonoverflader, mineralit, pudsede overflader og gips. Behandlingen forbedrer ElaProof's vedhæftning til underlaget og tilstopper porerne i underlaget. Luftbobler, der stiger op til overfladen, er ofte et tegn på for lidt priming. Velegnet til indendørs og udendørs brug.

Underlag

Før påføring af ElaProof Primer fjernes snavs, fedt, støv og andet løst materiale fra underlaget, og underlaget renses for gammel maling og overfladelag.

- Den nye betongulvoverflade skal være mindst 4 uger gammel, før den overfladebehandles, og den skal være tilstrækkelig stærk og hærdet, så fugten i betonstøbningen er bundet, og overfladen er tørret tilstrækkeligt.
- Det er også vigtigt at fjerne cementklæber fra betonoverflader, fx ved slibning, så primeren trænger godt ind i betonens porer.
- Hvis porøse mineralske underlag skal rengøres, skal kravene og lovgivningen for asbestfjernelse overholdes. Efter grunding kan ElaProof påføres nye betonstøbninger, når betonens relative fugtighed, målt fra støbningens overflade, ikke overstiger 90% RH. Til nystøbt beton anbefales ElaProof testbelægning efter priming.

Instruktioner

Før påføring fjernes snavs, fedt, støv og andet løst materiale fra underlaget, og underlaget renses for gammel maling og overfladelag.

Driftstemperatur:

(luft og overflade) over +5°C. Primeren påføres i et tyndt, jævnt lag, så alt stoffet absorberes på overfladen, og der ikke dannes søer. Kun én behandling er tilstrækkelig, hvis underlaget ikke er meget tørt og sugende.

Værktøj:

Rulle, pensel eller sprøjte. Værktøjerne rengøres med vand.

Holdbarhed:

12 måneder fra fremstilling, se emballage. Produktet skal beskyttes mod frost og direkte sollys.

Drying time:

1-4 timer afhængigt af forholdene og underlaget.

Mixing ratio:

1 del ElaProof Primer og 2 dele vand (1:2). Lav blandingen i en tilstrækkelig stor, ren beholder. Mål først vandet, og tilsæt derefter ElaProof Primer. Rør forsigtigt rundt.

Forbrug:

Afhænger af underlagets ruhed og porøsitet, typisk 0,1 til 0,5 l/m² (primer fortyndet med vand).

Underlag - Forbrug l/m²

- Cementplade – 0,1 – 0,2
- Mursten og beton – 0,1 – 0,15
- Letvægtsbetonblokke – 0,1 – ,02
- Stærkt absorberende underlag, fx Siporex – op til 0,5

NB! Bland altid produktet før brug. Blandingen fortyndet med vand skal bruges inden for en uge. Blandingen er en mælkeagtig væske, der tørrer til en gennemsigtig overflade og efterlader en åndbar overflade.

Strukturelle tegninger

Alle konstruktionstegninger relateret til ElaProof-produkter i DWG- og PDF-format fra [ProdLib-tjenesten](#)

Opdateret: 01/2023 | MA

Alle de oplysninger, der præsenteres ovenfor, er baseret på forskningsresultater, vores nuværende viden og erfaring. De fjerner ikke ansvaret for brugeren af produktet for at udføre sine egne tests og eksperimenter, så alle faktorer og forhold, der kan påvirke installationen og brugen af produkterne, bør tages i betragtning. Der kan ikke gives garantier vedrørende produktets egenskaber eller egnethed til specifikke formål baseret på disse oplysninger. Alle beskrivelser, tegninger, fotos, informationer, proportioner, portionsstørrelser, vægte osv. er vejledende. Vi er ikke ansvarlige, hvis produktet bruges i modstrid med instruktionerne her. Det er brugerens ansvar at teste produktets egnethed til brugsformålet. Vi er kun ansvarlige for kvaliteten af produktet og garanterer, at det vil bestå vores kritiske kvalitetskontrol. Produktinformation opdateres regelmæssigt, dog er det brugerens ansvar at indhente den seneste gyldige produktinformation, som kan findes på www.elaproof.dk. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer. © Build Care Oy